

HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

CINTA ANTIDESLIZANTE NEGRA, AMARILLA/NEGRA

Nº Doc.:
060160101HT

Fecha:
21.09.2015

DESCRIPCIÓN

Cinta adhesiva de PVC antideslizante.

SOPORTE: Film de PVC.

ADHESIVO: Acrílico.

COLORES DISPONIBLES: Negro, amarillo/negro.

CARACTERÍSTICAS

Tiene una buena resistencia al agua.

Su duración en condiciones de uso normales es un año.

El material del grano es óxido de aluminio,

Antideslizante, evita caídas y accidentes en zonas resbaladizas.

APLICACIONES

Especialmente diseñado para superficies resbaladizas/deslizantes: escalones, barcos, etc.

Uso exterior e interior.

La referencia con diseño de prevención bicolor Amarillo/Negro cumple la doble función antideslizante + señalización y advertencia.

PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDADES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
- Espesor	mm	0.8 ± 0.2 Grano 60
- Adhesión al acero	N / 25 mm	> 15.7
- Resistencia a la tracción	N / 25 mm	> 58.86
- Elongación a la rotura	%	> 25
- Resistencia a la temperatura	°C	-5 a 50

IMPORTANTE

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de un año.

Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc.

El rango de temperaturas de aplicación ideal es entre 20 °C y 40°C. Aplicar la cinta en temperaturas por debajo de 10 °C no es recomendado.

Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc.

La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.

Antes de utilizar el producto, el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación.

Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.