

HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

CINTA PERFILAR VERDE

Nº Doc.:
030240301HT

Fecha:
30.10.2014

DESCRIPCIÓN

Cinta autoadhesiva de PVC para aplicaciones de perfilado en la pintura de carrocería de automoción.

SOPORTE: PVC

ADHESIVO: Caucho natural base solvente

CARACTERÍSTICAS

La flexibilidad del soporte permite una buena adaptación a superficies multidimensionales.

Es muy delgada, se adapta a los cambios dimensionales durante el secado y no encoge ni se levanta.

No deja residuos después de ser retirado.

Permite el lijado húmedo. Repelente del agua. También conveniente para lacas base agua.

Aplicar a una temperatura entre 15°C y 30°C ejerciendo la mayor presión posible sobre la cinta para asegurar el anclaje del adhesivo. El nivel de funcionamiento indicado se alcanza después de un periodo de anclaje de 24 horas a 23°C

APLICACIONES

Especialmente desarrollada para aplicaciones de pintura multicolor en las partes plásticas del automóvil, como parachoques

PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDADES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
- Espesor soporte PVC	µm	110
- Adhesión al acero	N / 25 mm	8.5
- Elongación	%	248
- Rango de temperatura	°C	max. 100
Períodos largos	°C	max. 150
Períodos cortos		

IMPORTANTE

Cuando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de un año.

Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc.

El rango de temperaturas de aplicación ideal es entre 20 °C y 40°C. Aplicar la cinta en temperaturas por debajo de 10 °C no es recomendado.

Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc.

La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.

Antes de utilizar el producto, el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación.

Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.