

Pattex Néoprène Liquide

Colle de contact liquide pour l'assemblage et le placage multi-matériaux

- Assemblage et placage multi-matériaux
- Tack initial élevé
- Temps de travail 2h
- Sans toluène
- Peut être appliqué en pistolet (en association avec Pattex Diluant et Nettoyant)



DESTINATIONS

- Permet de coller bois, stratifié, métal, PVC rigide, caoutchouc, céramique, verre, porcelaine, feutre, cuir, liège sur bois ou entre eux.
- Permet le collage des joints d'étanchéité des portes et fenêtres (bandes préformées, etc...)
- Peut également s'utiliser pour l'application de certains revêtements de sol plastiques, linoléum envers jute, caoutchouc, en dalles ou en lés, pour lesquels la pose par double encollage est actuellement la solution la plus préconisée.
- S'emploie aussi pour la mise en œuvre de revêtements vinyliques pour marches intégrales d'escalier, nez de marches souples ou profilés en caoutchouc ou en PVC.
- Ne convient pas pour les feuilles de PVC minces ou tissus d'ameublement en PVC enduit ou expansé, le polyéthylène, le Téflon et le polystyrène expansé ou extrudé.

MISE EN ŒUVRE

Homogénéiser soigneusement la colle avant emploi.

Assemblage

- Appliquer une couche régulière de Pattex Néoprène Liquide sur les deux faces à assembler à l'aide d'une spatule finement dentelée ou d'un pinceau à poils courts.
- Dans le cas de surfaces importantes, appliquer la colle dans le sens de la longueur sur une face et dans le sens de la largeur sur l'autre face. Laisser gommer la colle pendant 10-20 min, selon les matériaux et les conditions atmosphériques. Le film de colle doit être sec au toucher avant la mise en contact.
- Assembler les 2 pièces, toute rectification est alors impossible.
- Exercer sur la pièce assemblée une pression courte et forte à l'aide d'un rouleau maroufleur Pattex (en passes croisées).
- Pour les pièces de grandes dimensions, les stratifiés et les métaux, utiliser de préférence une presse. La résistance du collage est fonction de l'intensité de la pression et non de sa durée. La pièce assemblée peut être affleurée et travaillée aussitôt après la mise en contact.

Pose de revêtements de sol

- Ne pas diluer la colle. Appliquer uniformément la colle sur le support et sur l'envers du revêtement à l'aide d'une spatule appropriée.
- Pour l'encollage du caoutchouc, du liège, du linoléum, des revêtements à envers rugueux, utiliser la spatule S1.
- Laisser gommer la colle pendant 10 à 20 min environ jusqu'à ce qu'elle soit sèche au toucher.
- Appliquer le revêtement de sol. Toute rectification est alors impossible.
- Maroufler soigneusement toute la surface du revêtement.
- N'effectuer la soudure du revêtement qu'après un délai de 24 h.

CONDITIONNEMENT

Pattex Néoprène Liquide est disponible en blister de 50 et 125 g, étui de 125 g, boîtes de 300 et 350 g, seau de 2.5 litres et bidon de 4.5 kg

STOCKAGE

12 mois au sec et à l'abri du gel.

CARACTERISTIQUES

Couleur	jaune
Consistance	fluide
Densité	Env 0.90
Consommation :	125 à 175 / m ² par face à encoller
Temps de gommage	10 à 20 min selon la température et l'humidité ambiante
Temps ouvert	2 heures
Temps de prise	Résistance finale après 72 h

Pattex Néoprène Liquide

Résistance mécanique du collage	70 kg / cm ²
Résistance à l'eau	Résiste à l'humidité temporaire mais ne convient pas pour des applications soumises à des expositions permanentes à l'eau. Dans ce cas, Utiliser Pattex Bois Extérieur.
Résistance à la température	Jusqu'à env. +90°C.
Etiquetage de danger	oui

OBSERVATIONS

- La reconnaissance des supports appartient à l'applicateur qui engage sa responsabilité et qui, le cas échéant, est tenu de signaler les problèmes, formuler les réserves, et proposer les solutions.
- Pour une application au pistolet, ou en cas d'évaporation d'une partie des solvants, diluer la colle avec Pattex Diluant et Nettoyant (30% maximum).
- En cas d'assemblage de grandes surfaces, intercaler entre elles des feuilles de papier Kraft ou des lattes en bois pour bien ajuster les surfacer à coller et effectuer un collage progressif.
- Pour tous les collages devant résister à des températures supérieures à 90°C, utiliser Pattex Néoprène Spéciale Hautes Températures
- Travailler à l'abri des courants d'air pour éviter toute condensation.
- En cas d'épaississement de la colle lors d'un stockage au froid, ramener tout doucement la colle à sa température d'utilisation avant emploi.
- En assemblage, lorsque le temps ouvert est dépassé, réactiver le film de colle à l'aide de Pattex Diluant et Nettoyant ou à la chaleur (sans utiliser une flamme).
- Lors d'une pose sur sols chauffants ceux-ci doivent être conformes aux DTU en vigueur et au cahier des charges du CSTB.
- Bien respecter les délais de séchage de la dalle et/ou de la chape.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels

au 01 46 84 97 87 ou sur le site www.sdb.henkel.de.



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME PATTEX BOIS

Néoprène Liquide	Colle pour grandes surfaces
Néoprène Gel	Colle pour surfaces poreuses ou verticales
Contact Transparente	Colle pour plastiques souples ou rigides et objets délicats
Spéciale Haute température	Colle contact néoprène jusqu'à +120°C
Diluant et Nettoyant	Produit de dilution et de nettoyage pour colles néoprènes

Mise à jour de la fiche technique : janvier 2007

HENKEL France

SERVICE TECHNIQUE

161, rue de Silly, F-92100 Boulogne-Billancourt

Tél : 01 46 84 97 87 www.toutcoller.com



www.toutcoller.com



Qualité Professionnelle